



MAICURU
HARDWOODS GmbH

MAICURU HARDWOODS GmbH Europe | Germany (head office):
Bürgermeister-Finsterwalder-Ring 23 | 82515 Wolfratshausen
Telefon: +49 8171 4 10 98 41 | Mobil: +49 170 8 16 18 00
E-mail: uwe@maicuru.de | Web: www.maicuru.com

South America | South Brazil (procurement office):
Rodovia João Gualberto Soares 56 | OpenShopping Ingleses - Sala 109
88058-300 Florianópolis – SC
Telephone: +55 48 3733 8869 | Mobile: +55 41 99682 9480
Managing Directors: Uwe Gühlich, Harel Calderon

Klasse	Definition nach DIN/EN 350-2	Lebenserwartung unter gemäßigten Klimabedingungen	Lebenserwartung unter tropischen Klimabedingungen
1	sehr dauerhaft	über 25 Jahre	über 15 Jahre
2	dauerhaft	15 bis 25 Jahre	10 bis 15 Jahre
3	mäßig dauerhaft	10 bis 15 Jahre	5 bis 10 Jahre
4	wenig dauerhaft	5 bis 10 Jahre	2 bis 5 Jahre
5	nicht dauerhaft	weniger als 5 Jahre	weniger als 2 Jahre